

(19)



JAPANESE PATENT OFFICE

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: **10039535 A**

(43) Date of publication of application: **13.02.98**

(51) Int. Cl.

G03G 9/08
G03G 9/09

(21) Application number: **08191026**

(22) Date of filing: **19.07.96**

(71) Applicant: **NIPPON SHOKUBAI CO LTD**

(72) Inventor: **KUSHINO MITSUO**
TAKEDA MITSUO
MATSUDA TATSUTO

(54) **RESIN COMPOSITION FOR
ELECTROPHOTOGRAPHIC TONER,
ELECTROPHOTOGRAPHIC TONER AND ITS
PRODUCTION**

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a resin compsn. for an electrophotographic toner not causing the deterioration of hue to color stain, ensuring stable electrostatic chargeability of the toner, having satisfactory fixing strength and fit for flash fixation and, production of an electrophotographic toner.

SOLUTION: This resin compsn. contains at least a

bonding resin and at least one kind of IR absorbing inorg. compd. as an IR absorber. The inorg. compd. is selected from among a metal oxide-base material (a) obtd. by incorporating a tetravalent metallic atom and/or F into indium oxide, a metal oxide- base material (b) obtd. by incorporating a pentavalent metallic atom and/or F into tin oxide, a metal oxide-base material (c) obtd. by incorporating at least one among a group IIIB metallic atom, a group IVB metallic atom, a trivalent metallic atom, a tetravalent metallic atom, F and C into zinc oxide and cadmium stannate (d).

COPYRIGHT: (C)1998,JPO

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平 10 - 39535

(43) 公開日 平成10年(1998)2月13日

(51) Int. Cl. ⁶	識別記号	庁内整理番号	F I	技術表示箇所
G 0 3 G	9/08		G 0 3 G	3 6 8
	9/09			3 6 1

審査請求 未請求 請求項の数 6

O L

(全 7 頁)

(21) 出願番号 特願平8-191026

(22) 出願日 平成8年(1996)7月19日

(71) 出願人 000004628

株式会社日本触媒

大阪府大阪市中央区高麗橋4丁目1番1号

(72) 発明者 串野 光雄

大阪府吹田市西御旅町5番8号 株式会社日本触媒内

(72) 発明者 武田 光生

大阪府吹田市西御旅町5番8号 株式会社日本触媒内

(72) 発明者 松田 立人

大阪府吹田市西御旅町5番8号 株式会社日本触媒内

(74) 代理人 弁理士 松本 武彦

(54) 【発明の名称】 電子写真用トナー用樹脂組成物、電子写真用トナーおよびその製造方法

(57) 【要約】

【課題】 色汚染による色調低下がなく、トナーの帯電性が安定で、かつ十分な定着強度を有するフラッシュ定着に適した電子写真用トナー用樹脂組成物、電子写真用トナーおよびその製造方法を提供する。

【解決手段】 少なくとも結着樹脂と赤外線吸収剤とを含有する電子写真用トナー用樹脂組成物において、前記赤外線吸収剤として、酸化インジウムに (IV価金属原子および/またはF) を含有してなる金属酸化物系物質 (a)、酸化スズに (V価金属原子および/またはF) を含有してなる金属酸化物系物質 (b)、酸化亜鉛に (III B族金属原子、IVB族金属原子、III 価金属原子、IV価金属原子、FおよびCのうちの少なくとも一つの原子) を含有してなる金属酸化物系物質 (c)、およびスズ酸カドミニウム (d) のうちの少なくとも一つの赤外線吸収性無機化合物を含有する。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 少なくとも結着樹脂と赤外線吸収剤とを含有する電子写真用トナー用樹脂組成物において、前記赤外線吸収剤として、酸化インジウムに（IV価金属原子および／またはF）を含有してなる金属酸化物系物質（a）、酸化スズに（V価金属原子および／またはF）を含有してなる金属酸化物系物質（b）、酸化亜鉛に（III B族金属原子、IV B族金属原子、III 価金属原子、IV価金属原子、FおよびCのうちの少なくとも一つの原子）を含有してなる金属酸化物系物質（c）、およびスズ酸カドミニウム（d）のうちの少なくとも一つの赤外線吸収性無機化合物を含有することを特徴とする電子写真用トナー用樹脂組成物。

【請求項2】 赤外線吸収性無機化合物が、III B族金属原子およびIV B族金属原子のうちの少なくとも一つの添加元素と亜鉛とを金属成分とする、X線回折学的に見て酸化亜鉛結晶性を示す金属酸化物系沈体を少なくとも主たる構成成分とする酸化亜鉛系微粒子である請求項1記載の電子写真用トナー用樹脂組成物。

【請求項3】 少なくとも結着樹脂、着色剤および赤外線吸収剤を含有する電子写真用トナーにおいて、前記赤外線吸収剤として、酸化インジウムに（IV価金属原子および／またはF）を含有してなる金属酸化物系物質（a）、酸化スズに（V価金属原子および／またはF）を含有してなる金属酸化物系物質（b）、酸化亜鉛に（III B族金属原子、IV B族金属原子、III 価金属原子、IV価金属原子、FおよびCのうちの少なくとも一つの原子）を含有してなる金属酸化物系物質（c）、およびスズ酸カドミニウム（d）のうちの少なくとも一つの赤外線吸収性無機化合物を含有することを特徴とする電子写真用トナー。

【請求項4】 着色剤として黒色以外の着色剤を含むカラートナーである請求項3記載の電子写真用トナー。

【請求項5】 フラッシュ定着用である請求項3または4記載の電子写真用トナー。

【請求項6】 結着樹脂に、酸化インジウムに（IV価金属原子および／またはF）を含有してなる金属酸化物系物質（a）、酸化スズに（V価金属原子および／またはF）を含有してなる金属酸化物系物質（b）、酸化亜鉛に（III B族金属原子、IV B族金属原子、III 価金属原子、IV価金属原子、FおよびCのうちの少なくとも一つの原子）を含有してなる金属酸化物系物質（c）、およびスズ酸カドミニウム（d）のうちの少なくとも一つの赤外線吸収性無機化合物および着色剤を分散することを特徴とする電子写真用トナーの製造方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、電子写真、静電記録等の分野で使用される電子写真用トナー用樹脂組成物、電子写真用トナーおよびその製造方法に関する。更

に詳しくは、定着方式がフラッシュである装置に有効な電子写真用トナー用樹脂組成物、電子写真用トナーおよびその製造方法に関する。

【0002】

【従来の技術】電子写真法による複写機、またはプリンターにおける被印刷物への画像定着方式としては、熱ロール、圧力定着、溶剤定着および光定着などが知られている。これらの定着方式の中で、光定着の代表的なものであるフラッシュ定着は、例えばキセノンフラッシュランプなどの放電管の閃光によって定着する方法である。フラッシュ定着は、（1）非接触定着であるため、画像の解像度を定着時に低下させることがない、（2）被印刷物の材質、厚さに関係なく定着が可能である、（3）定着機内に記録紙が詰まっても発火しない、などの優れた特徴を有した定着方式である。

【0003】フラッシュ定着に使用する電子写真用トナーとしては、結着樹脂としてエポキシ樹脂、着色剤としてカーボンブラックおよび染料を使用した技術（特開昭56-301395号公報）、結着樹脂としてポリエステル樹脂またはエポキシ樹脂、着色剤としてカーボンブラックを使用した技術（特開平2-71276号公報）が知られている。

【0004】

【発明が解決しようとする課題】これらのフラッシュ定着電子写真用トナーは、キセノンフラッシュランプの発光強度の強い赤外領域の光エネルギーを着色剤が吸収し熱エネルギーに変え、温度が上昇し軟化溶融し、被印刷物に定着させている。黒色以外の着色剤は可視領域の吸収はあるが、赤外領域の吸収は弱い。また電荷制御剤も赤外領域の吸収が弱いことからカラートナーにおいてはフラッシュ定着方式では充分な定着が得られない。

【0005】また、黒色トナーにおいては、着色剤である黒色色材が近赤外領域をも比較的良好に吸収するものの吸収エネルギーは未だ充分とはいえない状態である。それは、結着樹脂の融点をこの吸収レベルに合わせると該融点は低めになり、常温でトナー同志がブロッキングを起こしたり、キャリア上にトナーが粘着して現像剤を劣化させたり、光導電性絶縁体層上にトナーが粘りつくトナーフィリング現象を発生したりする欠点が生じ、この欠点を回避するため該融点を高くすれば、キセノンフラッシュランプの発光強度の弱い部分や該ランプの寿命の後期において定着不良が発生する欠点が生ずるからである。

【0006】このような問題を解決する方法として、特開昭63-161460号公報には、トナーに赤外線吸収剤を添加することが提案されているが、具体的な物質の開示はなされていない。公知の赤外線吸収剤としては、アントラキノン系化合物、アミニウム系化合物、ポリメチン系化合物、ジイモニウム系化合物、シアニン系化合物等があるが、これらの有機化合物は少なからず可

視光領域に選択的な吸収を有し、褐色、緑青色、青黒色等に着色している。そのため、赤外線吸収剤の色汚染によりトナーの色調が低下する、特にカラートナーにおいては顕著で、鮮明な色調の印刷物を得ることができない問題があった。

【0007】特開平7-271801号公報は熱ローラ定着用トナーに関するものであるが、トナーに、可視光領域には光吸収性を有しない赤外線吸収物質を添加することが開示されている。具体的には、五酸化ニリンを主成分とし酸化鉄および／または酸化銅を含むガラス系粉末材料が開示されている。該粉末材料はトナーの色調を低下させないという点で前記問題を解決することはできるものの、時間が経つにつれ被印刷物の印字濃度が薄くなってしまいう問題点を有している。これは、該赤外線吸収物質の抵抗値が高いために、トナーの帯電量が時間とともに増加し、静電転写が良好に行われなくなるためである。

【0008】したがって、本発明の課題は、色汚染による色調低下がなく、トナーの帯電性が安定で、かつ十分な定着強度を有するフラッシュ定着に適した電子写真用トナー用樹脂組成物、電子写真用トナーおよびその製造方法を提供することにある。

【0009】

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため、本発明にかかる電子写真用トナー用樹脂組成物は、少なくとも結着樹脂と赤外線吸収剤とを含有する電子写真用トナー用樹脂組成物において、前記赤外線吸収剤として、酸化インジウムに（IV価金属原子および／またはF）を含有してなる金属酸化物系物質（a）、酸化スズに（V価金属原子および／またはF）を含有してなる金属酸化物系物質（b）、酸化亜鉛に（III B族金属原子、IVB族金属原子、III 価金属原子、IV価金属原子、FおよびCのうちの少なくとも一つの原子）を含有してなる金属酸化物系物質（c）、およびスズ酸カドミニウム（d）のうちの少なくとも一つの赤外線吸収性無機化合物を含有することを特徴とする。

【0010】また、本発明にかかる電子写真用トナーは、少なくとも結着樹脂、着色剤および赤外線吸収剤を含有する電子写真用トナーにおいて、前記赤外線吸収剤として、酸化インジウムに（IV価金属原子および／またはF）を含有してなる金属酸化物系物質（a）、酸化スズに（V価金属原子および／またはF）を含有してなる金属酸化物系物質（b）、酸化亜鉛に（III B族金属原子、IVB族金属原子、III 価金属原子、IV価金属原子、FおよびCのうちの少なくとも一つの原子）を含有してなる金属酸化物系物質（c）、およびスズ酸カドミニウム（d）のうちの少なくとも一つの赤外線吸収性無機化合物を含有することを特徴とする。

【0011】また、本発明にかかる電子写真用トナーの製造方法は、結着樹脂に、酸化インジウムに（IV価金属

原子および／またはF）を含有してなる金属酸化物系物質（a）、酸化スズに（V価金属原子および／またはF）を含有してなる金属酸化物系物質（b）、酸化亜鉛に（III B族金属原子、IVB族金属原子、III 価金属原子、IV価金属原子、FおよびCのうちの少なくとも一つの原子）を含有してなる金属酸化物系物質（c）、およびスズ酸カドミニウム（d）のうちの少なくとも一つの赤外線吸収性無機化合物および着色剤を分散することを特徴とする。

10 【0012】本発明においては、赤外線吸収剤として少なくとも特定の金属酸化物系物質からなる赤外線吸収性無機化合物を用いるので、色汚染による色調低下がなく、トナーの帯電性が安定で、かつ十分な定着強度を有するフラッシュ定着に適した、電子写真用トナー用樹脂組成物、電子写真用トナーを得ることができる。その原理は不明であるが、該赤外線吸収性無機化合物が、赤外線効率よく吸収し、可視光をほとんど吸収せず、かつ適度な導電性を有するためと考えられる。

20 【0013】本発明において、電子写真用トナー用樹脂組成物とは、トナー用の樹脂として最終製品になったもののほか、必要に応じ添加される各種添加剤等を含まない中間品をも意味する。同様に電子写真用トナーとは、トナーとしての最終製品になったもののほか、必要に応じ添加される各種添加剤等を含まない中間品をも意味する。

30 【0014】本発明にかかる電子写真用トナー用樹脂組成物において、赤外線吸収性無機化合物は、III B族金属原子およびIVB族金属原子のうちの少なくとも一つの原子と亜鉛とを金属成分とする、X線回折学的に見て酸化亜鉛結晶性を示す金属酸化物共沈体を少なくとも主たる構成成分とする酸化亜鉛系微粒子であることが好ましい。

【0015】本発明にかかる電子写真用トナーは、着色剤として黒色以外の着色剤を含むカラートナーであることが好ましい。本発明にかかる電子写真用トナーは、フラッシュ定着用であることが好ましい。

【0016】

40 【発明の実施の形態】本発明にかかる電子写真用トナー用樹脂組成物は、少なくとも結着樹脂を含有する。結着樹脂としては、スチレン系樹脂、スチレンアクリル系樹脂、ポリエステル系樹脂、エポキシ系樹脂、ポリアミド系樹脂、フェノール系樹脂、炭化水素系樹脂、石油系樹脂等の樹脂を挙げることができる。これらの樹脂は単独または混合してもよい。さらに他の樹脂や添加剤を併用してもよい。

50 【0017】本発明は、電子写真用トナー用樹脂組成物に赤外線吸収剤として、特定の赤外線吸収性無機化合物を含有することを特徴とする。該赤外線吸収性無機化合物は、酸化インジウムに（IV価金属原子および／またはF）を含有してなる金属酸化物系物質（a）、酸化スズ

に(V価金属原子および/またはF)を含有してなる金属酸化物系物質(b)、酸化亜鉛に(III B族金属原子、IVB族金属原子、III 価金属原子、IV価金属原子、FおよびCのうちの少なくとも一つの原子)を含有してなる金属酸化物系物質(c)、およびスズ酸カドミニウム(d)のうちの少なくとも一つである。これらの赤外線吸収性無機化合物は、単独でも二種以上併用して用いてもよい。

【0018】含有の形態としては、混合物、共沈体、ドーパしたものが含まれる。酸化インジウムに(IV価金属原子および/またはF)を含有してなる金属酸化物系物質(a)としては、酸化インジウムにIV価金属原子であるスズを含有したものが挙げられる。該金属酸化物系物質における含有の割合(含有された原子/インジウム)は0.1~20原子%であることが好ましい。

【0019】酸化スズに(V価金属原子および/またはF)を含有してなる金属酸化物系物質(b)としては、酸化スズにV価金属原子であるアンチモンを含有したものが挙げられる。該金属酸化物系物質における含有の割合(含有された原子/スズ)は0.1~20原子%であることが好ましい。酸化亜鉛に(III B族金属原子、IV B族金属原子、III 価金属原子、IV価金属原子、FおよびCのうちの少なくとも一つの原子)を含有してなる金属酸化物系物質(c)としては、酸化亜鉛にIII B族金属原子であるAl、Ga、In、Tl、IVB族金属原子であるSi、Ge、Sn、Pb、III 価および/またはIV価の金属原子であるTi、V、Cr、Mn、Fe、Co、Zr、Hf、Laを含有したものが挙げられる。該金属酸化物系物質における含有の割合(含有された原子/亜鉛)は0.1~20原子%であることが好ましい。

【0020】これらの金属酸化物系物質のうち、組成物への分散性が高い点で、III B族金属原子およびIVB族金属原子のうちの少なくとも一つの原子と亜鉛とを金属成分とする、X線回折学的に見て酸化亜鉛結晶性を示す金属酸化物共沈体を少なくとも主たる構成成分とする酸化亜鉛系微粒子が好ましい。添加元素としては、インジウムおよび/またはアルミニウムが好ましい。

【0021】赤外線吸収性無機化合物の粒径は、透明感が高く、組成物に添加したときに得られる組成物の色相に実質的に影響を与えない点、赤外線の吸収効率の点から1μm以下であることが好ましい。より好ましくは0.5μm以下、さらに好ましくは0.1μm以下である。上記酸化亜鉛系微粒子の場合は、赤外線吸収性を有効に発揮するためにも0.1μm以下であることが好ましい。

【0022】上記酸化亜鉛系微粒子で粒径が0.1μm以下のものを製造する方法の一例について説明するが、本発明はこれに限定されるものではない。該酸化亜鉛系微粒子を製造するには、たとえば、亜鉛源とモノカルボン酸とを少なくともアルコールからなる媒体中に溶解ま

たは分散してなる混合物(m)を、III B族金属元素とIVB族金属元素とからなる群のうちから選ばれた少なくとも1種の添加元素(以下では「金属(M)」と言うことがある)を含む化合物(この化合物は、金属単体や合金などの金属をも含む概念である。以下では、「金属(M)化合物」ということがある)の共存下で100℃以上の温度に保持することにより、金属元素の総原子数に対する原子数の比で、亜鉛80~99.9%と金属(M)0.1~20%とを含む金属酸化物の結晶性共沈物からなる酸化亜鉛系微粒子を析出させる。

【0023】前記亜鉛源は、モノカルボン酸とアルコールとを含む混合物(m)を加熱することにより、X線回折学的に結晶性の酸化亜鉛に転換され、このとき、媒体中に金属(M)化合物が共存することにより、該酸化亜鉛系微粒子を含む分散体が得られる。そのとき出発物質として前記亜鉛源と前記モノカルボン酸と前記アルコールとの3成分のうち1つでも欠けると、酸化亜鉛結晶の析出反応は起こらず、また、金属(M)が存在しないと該酸化亜鉛系微粒子は得られない。

【0024】本発明における赤外線吸収性無機化合物は表面を樹脂で処理されていてもよい。そのような樹脂としては、(メタ)アクリル系、スチレン系、ビニル系、これらの共重合系、アルキド系、ポリエステル系、およびポリアミド系からなる群から選ばれる少なくとも1つの主鎖と、カルボキシル基、アミノ基、アミド基、シラノール基、およびアルコキシシリル基からなる群から選ばれる少なくとも1つの極性の原子団を有するポリマー、または、ポリシロキサン基含有ポリマーとの複合粒子、あるいは表面修飾微粒子が挙げられる。

【0025】赤外線吸収性無機化合物の赤外線、可視光線の吸収性は、以下のようにして測定することができる。該無機化合物をアクリル樹脂等の透明な樹脂に添加分散しフィルム、塗膜または成型物とし、分光光度計(例えばUV-3100 島津製作所製)で可視、赤外の波長領域の透過率を測定する。可視領域(400~800nm)および赤外領域(800~2000nm)での透過率曲線より、それぞれの領域における吸収性が確認できる。

【0026】本発明においては透過率により赤外線吸収性を測定しているので、該無機化合物が真に赤外線を吸収している場合と、該無機化合物は赤外線を反射する性質を有しており、そのために塗膜中で赤外線が散乱された結果として塗膜全体では赤外線を吸収した状態となる場合とがある。本発明で用いられる赤外線吸収性無機化合物は適度な導電性を有するので、トナーの電気抵抗の調製に寄与する。該無機化合物の微粒子の体積抵抗値が109Ω/□以下程度であるため、トナーの抵抗調製剤としての効果を合わせ持ち、トナーの帯電の立ち上がり、ランニングテスト時の帯電の安定性等帯電特性を向上させる働きがある。

【0027】赤外線吸収性無機化合物はどのような形態で用いてもよく、単独で微粒子として用いてもよいし、雲母、ガラス等の薄板状微粒子等の母体微粒子表面に被膜状に形成することもできる。赤外線吸収性無機化合物の添加量は、結着樹脂100重量部に対し0.01～50重量部であることが好ましく、0.1～30重量部であることがより好ましい。0.01重量部未満では赤外線の吸収効果が不十分で十分な定着が得られない。また、電気抵抗調整効果も十分でない。50重量部を越えると、定着に関してはさほど効果が上がらないのに対し、トナーの電気抵抗値が低下しすぎるという問題がある。

【0028】赤外線吸収性無機化合物の添加の時期については特に制限はない。例えば、結着樹脂を合成する前のモノマー段階、合成途中、合成後のいずれでもよい。赤外線吸収性無機化合物は単独でも二種以上併用して用いてもよい。赤外線吸収剤としては、上記赤外線吸収性無機化合物の他に本発明の効果を損なわない範囲で公知の赤外線吸収剤を併用することができる。

【0029】本発明の電子写真用トナーは、少なくとも結着剤、着色剤および赤外線吸収剤を含有し、前記赤外線吸収剤として上記赤外線吸収性無機化合物を含有する。結着樹脂としては、上記のものを使用できる。赤外線吸収剤の詳細及び添加量等は上記電子写真用トナー用樹脂組成物と同様である。着色剤としては、従来公知のものがいずれも使用でき、例えばカーボンブラック等の黒色着色剤、黄鉛、カドミウムエロー、黄色酸化鉄、チタン黄、クロムエロー、ナフトールエロー、ハンザエロー、ピグメントエロー、ベンジジンエロー、パーマネントエロー、キノリンエローレーキ、アンスラピリミジンエロー等の黄色着色剤、パーマネントオレンジ、モリブデンオレンジ、バルカンファーストオレンジ、ベンジンオレンジ、インダンスレンブリリアントオレンジ等の橙色着色剤、酸化鉄、アンバー、パーマネントブラウン等の褐色着色剤、ベンガラ、ローズベンガラ、アンチモン末、パーマネントレッド、ファイヤーレッド、ブリリアントカーミン、ライトファストレッドトナー、パーマネントカーミン、ピラゾロンレッド、ボルドー、ヘリオボルドー、ローダミンレーキ、デュボンオイルレッド、チオインジゴレッド、チオインジゴマルーン、ウォッチングレッドストロンチウム等の赤色着色剤、コバルト紫、ファーストバイオレット、ジオキサジンバイオレット、メチルバイオレットレーキ等の紫色着色剤、メチレンブルー、アニリンブルー、コバルトブルー、セルリアンブルー、カルコオイルブルー、無金属フタロシアニンブルー、フタロシアニンブルー、ウルトラマリンブルー、インダンスレンブルー、インジゴ等の青色着色剤、クロムグリーン、コバルトグリーン、ピグメントグリーンB、グリーンゴールド、フタロシアニングリーン、マラカイトグリーンオキサレート、ポリクロムブロン銅フ

タロシアニン等の緑色着色剤などの顔料または染料を使用することができる。本発明は特に、黒色以外の着色剤を用いたカラートナーの場合に効果が大きい。

【0030】これらの着色剤は、結着樹脂100重量部に対し、3～15重量部使用されるのが好ましい。本発明の電子写真用トナーには、さらにポリオレフィン系ワックスおよび天然ワックス等を併用してもよい。電荷制御剤は正帯電制御剤と負帯電制御剤に分類され、これらは無色ないし淡色のものが好ましい。

【0031】ポリオレフィンとしては、エチレン、プロピレン、ブテン、ペンテン、ヘキセン、ヘプテン、オクテン、ノネン、デセン、3-メチル-1-ブテン、3-メチル-2-ペンテン、3-プロピル-5-メチル-2-ヘキセン等のオレフィン単量体の重合体またはこれらのオレフィン単量体とアクリル酸、メタクリル酸、酢酸ビニル等との共重合体が挙げられるが、特にポリプロピレンが好ましい。これらは結着樹脂100重量部に対し、0.5～10重量部配合されることが好ましく、より好ましくは1～5重量部である。0.5重量部未満では定着特性に劣る傾向がある。また10重量部を超えた場合にはトナーの流動性が劣るため、現像剤流動不良により画像品質が低下したり、トナー及び現像剤の収容容器内で材料が滞留を起こす等の問題が発生しやすい。

【0032】トナーにはさらに必要に応じその他の化合物を添加することができる。その他の化合物としては、ステアリン酸ブチル、ステアリン酸プロピル等の脂肪酸の低級アルコールエステル、カスターワックス（伊藤製油（株）製）、ダイヤモンドワックス（新日本理化学（株）製）等の脂肪酸の多価アルコールエステル、パー

ムアセチ（日本油脂（株）製）、ヘキストワックスE、ヘキストワックスOP（ヘキストアクチエンゲゼルシャフト社製）、カルナウバワックス等の脂肪酸の高級アルコールエステル、ビスアマイドブラストフロー（日東化学工業（株）製）、アマイド6L、7Sおよび6H

（川研ファインケミカル（株）製）、ヘキストワックスC（ヘキストアクチエンゲゼルシャフト社製）等のアルキレンビス脂肪酸アミド化合物、ニッポールNBR、2057S、2007J、BR1220等の重量平均分子量が5万以上のジエン系樹脂、ヒドロキシ基含有ビニル系樹脂、カルボキシル基含有ビニル系樹脂等があげられる。これらの化合物は、トナーの帯電性や定着性を微調整したり、感光体やトナーの寿命を改善したりする役目をなす。これらの化合物は結着樹脂100重量部に対して10重量部以下の量で加えることが好ましい。

【0033】電子写真用トナーの平均粒径は好ましくは2～20μm、より好ましくは4～10μmである。本発明にかかる電子写真用トナーを作製するには、赤外線吸収性無機化合物を、結着樹脂のモノマー段階、結着樹脂と着色剤およびその他の添加剤とを混合または混練する段階、またはトナー粒子とした後の段階等で、必要に

応じて固定化処理等の手法を用いて添加すればよい。また、上記の本発明にかかる電子写真用トナー用樹脂組成物に着色剤およびその他の添加剤を加えてもよい。赤外線吸収性無機化合物は粉体または微分散液またはペースト状態等で用いられる。トナーの製造方法としては、公知の粉碎法、重合法のいずれも使用できる。重合法で製造する場合は、結着樹脂を合成するためのモノマーの混合物に、該赤外線吸収性無機化合物および着色剤を分散した状態で重合を行えばよい。

【0034】本発明にかかる電子写真用トナーは、公知の熱ロール、圧力定着、溶剤定着、光定着等のいずれの定着方法でも用いることができるが、光定着、特にフラッシュ定着で用いた場合に効果が大きい。本発明にかかる電子写真用トナーは、キャリアと混合され2成分系現像剤として用いることもできる。キャリアとしては、フェライト粉末や樹脂中に微粉末磁性体を分散させたもの、キャリア表面を樹脂により被覆した樹脂コートキャリアなどが挙げられる。

【0035】

【実施例】以下に実施例によりさらに詳細に本発明を説明するが、本発明はこれに限定されるものではない。実施例中で「部」とは特にことわりがない限り「重量部」を表すものとする。

合成例1

攪拌機、滴下口、温度計、環流冷却器を備えた10Lのガラス製反応器中で、酢酸1.8kgおよびイオン交換水1.6kgの混合溶媒に酸化亜鉛粉末0.3kg、酢酸インジウム2水和物40.0gを添加混合した後、攪拌しながら100℃まで昇温することにより、均一溶液の亜鉛含有溶液を得た。

*30 実施例1

ポリエステル樹脂 (ATR-2009 花王製)	1320部
キナクリドン系顔料 (シンカシャレッド デュポン社製)	80部
赤外線吸収性無機化合物 (エルコムTL30 (SnO ₂ -Sb) 触媒化成製 粒径1μm)	30部
電荷制御剤 (カヤチャージ N-4 日本化薬製)	20部
ワックス (ビスコール550P 三洋化成製)	50部

上記のトナー組成物を一括し、ヘンシェルミキサーで予備混合した後、二軸エクスルーダーで熔融混練した。次いで冷却した混合物をピンミルで粗砕し、ジェツミルで微粉碎し、風力分級機で分級して赤色トナー1を得た。

【0038】この赤色トナー1の粒子径をコールターマルチサイダーII (コールター社製) で測定した結果、重量平均粒子径が7.5μmであった。この赤色トナー1を定着強度の評価方法に従い評価した結果、90%と良好な定着強度の画像であった。また得られた画像は、カ※

スチレン	850部
n-ブチルアクリレート	150部
ジビニルベンゼン	3部
キナクリドン系顔料 (シンカシャレッド デュポン社製)	60部
赤外線吸収性無機化合物	23部

*【0036】次に外部より熱媒加熱しうる、攪拌機、滴下口、温度計、留出ガス出口を備えた20Lのガラス製反応器に、2-ブトキシエタノール14kgを仕込み、内温を153℃まで加熱昇温し保持した。これに、100℃に保持された亜鉛含有溶液全量を滴下し、滴下終了後、内温を168℃まで昇温した時点で、ラウリン酸40.0gを溶解したn-ブタノール溶液200gを添加し、さらに同温度で5時間加熱保持し、さらに同温度で2時間減圧濃縮を行うことにより、分散体1.38kgを得た。分散体は、平均粒子径が18nmの微粒子が20重量%の濃度で分散したものであった。分散体中の微粒子は、X線回折学的には結晶性酸化亜鉛であり、金属酸化物含有量94.5重量%、1nが金属原子総量に対し原子数比で3.3%の組成からなる微粒子であった。定着強度の評価

トナー4部、スチレンアクリル樹脂コートフェライトキャリア96部からなる現像剤を複写機 (レオドライ7610 (東芝製)) にセットし、未定着画像を作成した後キセノンフラッシュランプを用い1.5mJ/cm²のエネルギーでフラッシュ定着させた。

【0037】このフラッシュ定着画像を、セロハンテープ (スコッチメンディングテープ (3M製)) を用いテープ剥離後の画像の残存率を定着強度として評価した。テープ剥離後の画像の残存率は、テープ剥離前後の画像濃度を測定し次式で算出した。テープ剥離後の残存率 = (テープ剥離後画像濃度) / (テープ剥離前画像濃度) × 100

画像濃度は、マクベス反射濃度計RD514型 (A division kollmorgen Corp製) を用い測定した。

※ブリのない鮮明な色調の良好な画質のものであった。

【0039】さらに1000枚の連続画像出しテストを行った結果、帯電不良等の問題が発生しなかった。連続画像出し前後のそれぞれの現像剤の帯電量をイースパートアナライザー (ホソカワミクロン製) で測定した結果、前が23.0μc/gで後が22.0μc/gであった。

実施例2

11

(エルコルムTL30 (SnO₂-Sb) 触媒化成製)

電荷制御剤 (カヤチャーヂ N-4 日本化薬製)

ABNR (日本ヒドラジン工業 (株) 製)

ABNV (日本ヒドラジン工業 (株) 製)

上記重合性単量体組成物をDYNOMILL KDL (Willy A. Bachofen AG Maschinenfabrik 社製) で分散処理した。この重合性単量体組成物分散液を、あらかじめ調製された0.04%のドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウムと4%のリン酸カルシウムを含む水4800gに投入し、エバラムイルダー (株) 荏原製作所製) 1500rpmで2パスさせ懸濁液を得た。この懸濁液を窒素雰囲気下で、重合粒子が沈降しない程度に全体を均一攪拌しながら昇温し、75℃で6時間重合を行った。

【0040】この懸濁重合粒子の粒子径を実施例1と同様に測定した結果、重量平均粒子径が6.2μmであった。次いで常温まで冷却し、塩酸でリン酸カルシウムを溶解後、固液分離、洗浄を繰り返し行い充分洗浄した後、60℃の熱風乾燥機で24時間乾燥し赤色トナー2を得た。

【0041】この赤色トナー2を実施例1と同様に定着強度の評価方法に従い評価した結果、89%と良好な定着強度の画像であった。また得られた画像は、カブリのない鮮明な色調の良好な画質のものであった。さらに1000枚の連続画像出しテストを行った結果、帯電不良等の問題が発生しなかった。連続画像出し前後のそれぞれの現像剤の帯電量を実施例1と同様に測定した結果、前が20.4μc/gで後が18.8μc/gであった。

実施例3

実施例1の赤外線吸収性無機化合物を合成例1で得た酸化亜鉛微粒子 (ZnO-In) 分散液150部に替える以外は実施例1と同様の方法で赤色トナー3を得た。

【0042】この赤色トナー3の粒子径を実施例1と同様に測定した結果、重量平均粒子径が7.0μmであった。この赤色トナー3を実施例1と同様に定着強度の評価方法に従い評価した結果、95%と良好な定着強度の画像であった。また得られた画像は、カブリのない鮮明な色調の良好な画質のものであった。

【0043】さらに1000枚の連続画像出しテストを行った結果、帯電不良等の問題が発生しなかった。連続画像出し前後のそれぞれの現像剤の帯電量を実施例1と同様に測定した結果、前が25.0μc/gで後が25.5μc/gであった。

比較例1

12

15部

20部

40部

実施例1の赤外線吸収性無機化合物を添加しない以外は実施例1と同様の方法で比較用赤色トナー1を得た。

【0044】この比較用赤色トナー1の粒子径を実施例1と同様に測定した結果、重量平均粒子径が7.8μmであった。この比較用赤色トナー1を実施例1と同様に定着強度の評価方法に従い評価した結果、45%で、十分な定着強度のものが得られなかった。また得られた画像は、鮮明な色調を有しているが、カブリのあるレベルの低い画質であった。

【0045】さらに1000枚の連続画像出しテストを行った結果、画像濃度が安定せず徐々に低下するのが認められた。連続画像出し前後のそれぞれの現像剤の帯電量を実施例1と同様に測定した結果、前が23.0μc/gで後が45.0μc/gと帯電量の上昇が認められた。

比較例2

実施例1の赤外線吸収性無機化合物を公知の赤外線吸収剤 (カヤソーブIRG002日本化薬製) にする以外は実施例1と同様の方法で比較用赤色トナー2を得た。

【0046】この比較用赤色トナー2の粒子径を実施例1と同様に測定した結果、重量平均粒子径が7.6μmであった。この比較用赤色トナー2を実施例1と同様に定着強度の評価方法に従い評価した結果、70%で、充分ではないがそれなりの定着強度のものであった。また得られた画像は、赤外線吸収剤による色汚染が認められ、黒みを帯びた不鮮明な色調であり、またカブリのあるレベルの低い画質であった。

【0047】さらに1000枚の連続画像出しテストを行った結果、画像濃度が安定せず徐々に低下するのが認められた。連続画像出し前後のそれぞれの現像剤の帯電量を実施例1と同様に測定した結果、前が20.5μc/gで後が41.0μc/gと帯電量の増加が認められた。

【0048】

【発明の効果】本発明によると、色汚染による色調低下がなく、トナーの帯電性が安定で、かつ十分な定着強度を有するフラッシュ定着に適した電子写真用トナー用樹脂組成物、電子写真用トナーおよびその製造方法を提供することができる。